

Époxy Monocomposant Adhésif Universel, Faible Tg

Description

L'époxyde 9300 est un adhésif mono-composant à usage multiple avec une basse température de durcissement. Il est lisse, thixotrope, autonivelant et adhère bien à une grande variété de substrats. Il a une durée d'utilisation illimitée à température ambiante et ne nécessite pas de stockage réfrigéré.

Ce produit a été conçu pour réduire les stress de jointure dans les ensembles électroniques. Il ne nécessite pas d'être mélangé et peut être utilisé directement par des processus de distribution manuels, pneumatiques et robotiques.

Le 9300 a été formulé pour avoir un faible Tg, ce qui permet de minimiser le stress sur le substrat pendant des changements de température. Pour un Tg plus élevé, utiliser le 9310.

Caractéristiques et Avantages

- *Température de durcissement minimale de 70 °C (158 °F)*
- *Temps d'utilisation illimité*
- *Durée de stockage : plus de 18 mois à température ambiante*
- *Forte isolation électrique*
- *Tg de 22 °C [72 °F]*
- *Forte résistance à l'humidité, à l'eau salée, aux bases faibles et aux hydrocarbures aliphatiques*

Paramètres d'Utilisation

Propriétés	Valeur
Temps d'utilisation @22 °C [72 °F]	Illimité
Durée de stockage	18 mois
Temps de durcissement @22 °C [72 °F]	Durcir à chaud seulement
Temps de durcissement @70 °C [158 °F]	1 h
Temps de durcissement @80 °C [176 °F]	40 min
Temps de durcissement @90 °C [194 °F]	25 min

Plages de Température

Propriétés	Valeur
Température de service continu	-55 à 140 °C [-67 à 284 °F]
Plage de température d'entreposage	-10 à 27 °C [14 à 81 °F]

Propriétés du Produit Durci

Propriétés Physiques	Méthode	Valeur ^{a)}
Couleur	Visuelle	Ambre
Densité @25 °C [77 °F]	ASTM D 1475	1.18 g/mL
Dureté	Dureté Shore D	80D
Résistance à la traction	ASTM D 638	4.7 N/mm ² [680 lb/in ²]
Résistance à la compression	ASTM D 695	91 N/mm ² [13 200 lb/in ²]
Résistance au cisaillement des joints de recouvrement (acier inoxydable)	ASTM D 1002	7.9 N/mm ² [1 100 lb/in ²]
Résistance au cisaillement des joints de recouvrement (aluminium)	ASTM D 1002	6.2 N/mm ² [900 lb/in ²]
Résistance au cisaillement des joints de recouvrement (cuivre)	ASTM D 1002	8.6 N/mm ² [1 200 lb/in ²]
Résistance au cisaillement des joints de recouvrement (laiton)	ASTM D 1002	7.2 N/mm ² [1 000 lb/in ²]
Propriétés Électriques	Méthode	Valeur
Tension disruptive @3.7 mm	ASTM D 149	47 800 V [47.8 kV]
Rigidité diélectrique @3.7 mm	ASTM D 149	330 V/mil [13 kV/mm]
Tension disruptive @3.175 mm [1/8"]	Ajustement de référence ^{b)}	45 000 V [45 kV]
Rigidité diélectrique @3.175 mm [1/8"]	Ajustement de référence ^{b)}	357 V/mil [14 kV/mm]
Résistivité transversale	ASTM D 257	3.4 x 10 ¹² Ω·cm
Conductivité volumique	ASTM D 257	2.9 x 10 ⁻¹³ S/cm

Note: Les caractéristiques techniques sont déterminées avec des échantillons durcis à 90 °C pendant 25 min et conditionnés à température et humidité ambiante.

a) N/mm² = mPa; lb/in² = psi

b) Pour permettre une comparaison entre produits, la rigidité diélectrique a été recalculée avec l'équation de Tautscher ajustée à 5 valeurs expérimentales et extrapolée à une épaisseur standard de 1/8" (3.175 mm).

Propriétés du Produit Durci

Propriétés Thermiques	Méthode	Valeur
Température de transition vitreuse (T _g)	ASTM E 831	22 °C [72 °F]
CTE ^{a)} avant T _g après T _g	ASTM E 831 ASTM E 831	49 ppm/°C [120 ppm/°F] 197 ppm/°C [387 ppm/°F]

Note: Les caractéristiques techniques sont déterminées avec des échantillons durcis à 90 °C pendant 25 min et conditionnés à température et humidité ambiante.

a) Les unités de coefficient de dilatation thermique sont en ppm/°C = po/po/°C × 10⁻⁶ = unité/unité/°C × 10⁻⁶

Propriétés du Produit Non Durci

Propriétés Physiques	Méthode	Valeur
Couleur	Visuelle	Ambre
Viscosité @25 °C [77 °F]	IPC TM-650 Méthode 2.4.34.4	120 000 cP [102 000 mm ² /s] ^{a)}
Densité	ASTM D 1475	1.17 g/mL

a) Viscosimètre Brookfield à 2.5 tr / min avec mobile RV B92

Compatibilité

Adhésion—Le 9300 adhère à la plupart des plastiques et métaux utilisés sur des assemblages de circuits imprimés. L'adhérence peut être compromise par l'eau, l'huile, les graisses ou les contaminants de flux. En cas de contamination, nettoyez d'abord la surface à recouvrir avec MG Chemicals 824 l'Alcool Isopropylique

Pour les substrats à faible force d'adhérence, la préparation de surface (telle que le ponçage ou le pré-revêtement avec un apprêt approprié) peut améliorer l'adhérence.

Résistance chimique—Une fois durci, l'adhésif époxy est inerte et, dans des conditions normales. Il résiste à l'eau et au sel. Il peut tolérer une exposition à court terme à des carburants ou à des solvants organiques non polaires similaires, mais il ne convient pas à une exposition prolongée. Évitez l'utilisation avec des acides forts, des bases fortes ou des oxydants forts.

Stockage

Stocker entre -10 et 27 °C [14 et 81 °F] dans un endroit sec, à l'abri du rayonnement solaire. Certains composants sont sensibles à l'air. Pour maximiser la durée de conservation, toujours refermer le produit fermement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Santé et Sécurité

Veuillez voir la Fiche de Données de Sécurité (FDS) 9300 pour plus de détails sur le transport, le stockage, la manutention et pour des directives de sécurité complètes.

Instructions d'Application

Pour de meilleurs résultats, suivre la procédure ci-dessous. Nul besoin de mélanger avant l'utilisation. Peut être appliqué par spatule, truelle ou distributeur automatique.

Seringue ou Cartouche:

1. Pour la taille de 10 mL, dévisser le capuchon. Ne pas jeter le capuchon.
2. Pour la taille de 300 mL, couper le bout de la tête à visser de la cartouche.
 - a. Visser l'embout sur la cartouche.
 - b. Insérer la cartouche dans le pistolet distributeur.
3. Distribuer l'adhésif uniformément sur les deux surfaces.
4. Pour arrêter tout débit involontaire, tirer sur le piston.
5. Nettoyer la buse pour éviter une contamination croisée et une accumulation de matériel.
6. Recapuchonner la seringue ou cartouche.

Instructions de Durcissement

Durcissement à température ambiante :

Ne pas durcir à température ambiante. Ce produit ne durcira qu'à températures élevées.

Thermourcissement :

- Mettre au four à 70 °C [158 °F] pendant 1 h.
—OU—
- Mettre au four à 80 °C [176 °F] pendant 40 min.
—OU—
- Mettre au four à 90 °C [194 °F] pendant 25 min.

Accessoires d'Application

Les cartouches du 9300-300ML sont compatibles avec les pistolets à calfeutrer facilement disponibles dans les quincailleries locales.

Emballages et Produits Connexes

No. de Catalogue	Emballages	Volume Net	Poids Emballé
9300-10ML	Seringue	10 mL [0.33 fl oz]	0.04 kg [0.09 lb]
9300-300ML	Cartouche	300 mL [10.1 fl oz]	0.47 kg [1.03 lb]

Support Technique

Veuillez nous contacter pour toute question, suggestion d'amélioration, ou problème avec ce produit. Les notes d'applications, instructions, et FAQ sont situés à www.mgchemicals.com.

Courriel : support@mgchemicals.com

Tél: +(1) 800-340-0772 (Canada, Mexique et États-Unis)

+(1) 905-331-1396 (International)

+(44) 1663 362888 (R.-U. et L'Europe)

Fax: +(1) 905-331-2862 ou +(1) 800-340-0773

Adresse Postale : **Fabrication & Support Technique** **Siège Social**

1210 Corporate Drive
Burlington, Ontario, Canada
L7L 5R6

9347-193rd Street
Surrey, British Columbia, Canada
V4N 4E7

Clause d'Exonération de Responsabilité

Cette information est réputée comme exacte. Elle est destinée aux utilisateurs professionnels ayant les compétences nécessaires pour évaluer et utiliser les données correctement. M.G. Chemicals Ltd. ne garantit pas l'exactitude des données et décline toute responsabilité en relation avec les dommages subis pendant l'utilisation.